

عنوان البحث:

تأثير خاصية مقاومة الميكروبات للشعيرات المنتجة من على فطر و مطعمة بجزيئات النانو فضة على الاقمشة القطنية.

مقدم من:

- ١- أ.د/ أحمد علي سالماني: أستاذ دكتور بقسم الغزل و النسيج و التريكو- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان
- ٢- أ.د/ محمد عبد العزيز فؤاد - أستاذ بقسم العلوم البيولوجية و الجيولوجية - كلية التربية - جامعة عين شمس
- ٣- أ.م.د/ علا محمد محسن- استاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج و التريكو- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان
- ٤- مهندس / هناء ابو زيد خليل- مهندس بالهيئة العامة للتنمية الصناعية

ملخص البحث:

ان تطور استخدام الالياف النسجية على نطاق واسع في الاغراض الطبية كملابس المرضى و الاطباء و حتى البدائل البشرية للاوعية الدموية الى جانب استخدامات اخرى في الفك و الاسنان و طب العيون. يمكن تصنيف الاقمشة الطبية كالآتي: الياف تتحلل بيولوجيا في خلال شهر او شهرين بعد زراعتها بالجسم و الياف غير قابلة للتحلل بيولوجيا مثل البولي استر و البولي بروبيلين. و يهدف البحث إلى إنتاج أقمشة قطنية مطعمة بجزيئات نانو فضة منتجة حيويا وذلك لمحاربة بعض انواع من الكتريا التي تنمو على بعض الجروح و الحروق و التي تمنع التئامها و تحافظ على الجرح جاف و تسمح بنفاذ الاكسجين و تكون غير لاصقة بالجرح و غير سامة

الجانب العملي:

الجانب الاول: تم استخدام فطر الفيوزاريوم و الذي تم الحصول عليه من مركز الميكروبيولوجي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس

الجانب الثاني: تم تحضير الفطر ثم حقه بنترات الفضة و بعد ثلاثة أيام نجد تغير اللون الى اللّبن مما يدل على انتاج الفطر للفضة ثم نقوم بعدها بفصل الكتلة الحيوية عن المحلول و تم التأكد من وجود الفطر باستخدام الماسح الضوئيكما يتضح في شكل (١)



الجانب الثالث: تحضير المسوق الذي تمت معالجة العينات به:

تم معالجة عينات القطن بعد تعقيمها ثم تحضير المسحوق عن طريق سحق الكتلة الحيوية و عمل معلق منه ثم تم وضه الهينات في هذا المعلق داخل جهاز للتقليب المستمر لمد (٢٤) ساعة


الجانب الرابع: تم اخبار العينات المنتجة من المعالجة بالاختبار مقاومة نمو البكتريا و الفطريات

النتائج و المناقشات:

- ١- يوضح الشكل (٢) للماسح الالكتروني دراج الفضة داخل العينة و يوضح حجم جزيئات النانو فضة ما بين (١١ نانوميتر: ٤٥٠ نانوميتر)



شكل (١) '(٢) يوضح شكل الخيوط تحت الماسح الالكتروني و يوضح حجم جزيئات النانو




- ٢- يتضح من تحليل (EDX) وجود جزيئات النانو فضة في العينة ويوضح هذا التحليل بقية العناصر الموجودة بالعينة كما يتضح من شكل (٣) وجود نسبة عالية من الفضة
- ٣- أظهر إختبار مقاومة البكتريا ان العينات المعالجة قاومت البكتريا يوضح حول العينة منطقة خالية من البكتريا كما يتضح من الشكل (٤)

التوصيات:

شكل (٣) تحليل (EDX) لمكونات العينة

- ١- التوسع في انتاج العينات المعالجة باستخدام مواد عضوية صديقة للبيئة
- ٢- زيادة الامكانيات لعمل غزل الكتروني لانتاج خيوط من الفطر مباشرة.



شكل (٤) يوضح شكل العينة وحولها منطقة خالية من البكتريا

نوع البحث : بحث مشترك

تاريخ النشر: ٦- نوفمبر ٢٠١٥

جهة النشر: مجلة البحوث الاساسية و التطبيقية في العلوم