

أثر التغيير في بعض عناصر التركيب البنائي للأقمشة المبطنة وتأثيرها على خاصية نفاذية الهواء
لاستخدامها كمرشحات هواء

إعداد

أ.د. محمد البدرابي - أستاذ دكتور بقسم الغزل والنسيج و التريكو-كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان
أ.د.م. / علا محمد محسن أستاذ مساعد دكتور بقسم الغزل والنسيج و التريكو-كلية الفنون
التطبيقية- جامعة حلوان

عصام عبد الرازق نعمة- ندرس بوزارة التعليم العراقية

ملخص البحث:

ان الأقمشة المبطنة اسلوب للجمع بين عدة تراكيب نسيجية في ان واحد وبما ان لكل تركيب نسجي وعوامل التركيب البنائي الاخرى (نمرة الخيوط وخامتها وكثافتها في وحدة القياس) تاثيرات مختلفة على الخواص الفيزيائية للقماش (منها خاصية نفاذية الهواء).هدفت الدراسة لبحث العلاقة بين متغيري البحث (نمرة خيوط اللحمة وكثافتها في وحدة القياس)على نفاذية الهواء في الأقمشة المبطنة من اللحمة مع تثبيت مواصفات السداء وبقية عناصر التركيب البنائي كالخامة (بوليستر ١٠٠%)، وطريقة تعاشق الخيوط (أسلوب الأقمشة المبطنة من اللحمة بتركيب أطلس ٨ لكلا الوجهين وسادة سن ممتد ٢/٢ للحشو). فكان الناتج ١٢ عينة بحثية.

وعند إجراء الاختبارات المعملية على عينات البحث لمعرفة مدى تأثر خاصية نفاذية الهواء في الأقمشة المبطنة، توصلت الدراسة إلى أن الخيوط الأرفع سمكاً والأكثر كثافة تعطي مقاومة نفاذية هواء أكثر. ثم اختيرت العينات الأكثر كثافة من كل نمرة لاجراء اختبارات عزل الغازات الملوثة للبيئة والصادرة من عمليات التصنيع وحرق الوقود في المصانع .

الجانب العملي:

١- تم إنتاج العينات البحثية المتكونة من (١٢) عينة جميعها منسوجة من خيوط البولي استر ١٠٠%

٢- استخدمت خامة البولي استر مبنط بنمرة ١٥٠ دنبير كخيوط سداء لجميع عينات البحث.

٣- جميع العينات انتجت بتركيب بنائي نسيجي واحد وهو أسلوب المبطن من اللحمة باستخدام التركيب النسيجي أطلس للوجهين (وجه وظهر) وتركيب السادة الممتد ٢/٢ للحشو وكلا التركيبين من اللحمة

٤- نمرة خيوط اللحمة (٧٥ دنبير، ٥٠ دنبير، ٣٠٠) أما كثافة اللحمة فكان بواقع أربع كثافات لنمرة الواحدة.

النتائج و المناقشات:

١- توصلت الدراسة الى أن صغر نمرة الخيوط في الترقيم المباشر مع زيادة الكثافة في وحدة القياس تحقق اعلى مقاومة لنفاذية الأقمشة للهواء.

جدول (١) يوضح نسب فاعلية العينات في حجز بعض انواع الغازات

نسب فاعلية العينات في حجز الغازات التالية	نفاذية الهواء	المسك ملم	الوزن ٢م/جم	مواصفات القماش			رقم العينة		
				نمرة خيوط اللحمة / سم	عدد خيوط النسجى	نوع الخامة			
Co ppm	Co ppm								
١٧,٨٨%	٩٤,٥%	١,٣٦	٠,٣٩	٢٢٠,٥	مبطن	٧٥ دنبير	بولي استر	١٢	
٩,٤٣%	٩٨,٠٤%	٣,٣١	٠,٤٨	٢٤٩,٥	=	٥٥	١٥٠ دنبير	بولي استر	٨
١٥,٢٩%	٩٣,٩%	٤,٧٨	٠,٦٧	٢٣١,٧٥	=	٤٥	٣٠٠ دنبير	بول استر	٤

٢- توصلت الدراسة الى أن معاملات التغطية العالية ليست مؤشراً لمقدار نفاذية الهواء، حيث سجلت الاختبارات معاملات تغطية متقاربة لنمر مختلفة ونفاذية هواء مختلفة بشكل كبير، أو قد يكون معامل التغطية أعلى منه في عينة بنمرة اخرى من عينة أخرى أقل بمعامل التغطية ولكنها أقل نفاذية أيضاً بفارق كبير.

٣- توصلت الدراسة الى ان المتحكم بنسبة نفاذية الأقمشة للهواء هي حجم الفتحات بين الخيوط النسيجية. فكلما صغرت أحجام الفتحات النسيجية كانت أكثر مقاومة لنفاذية الهواء من الأقمشة التي لها نفس نسبة التغطية، ولكن الفتحات النسيجية فيها أكبر حجماً.

٤- توصلت الدراسة الى ان زيادة معامل تغطية القماش الى اقصى حدودها يؤدي الى ضعف متانة القماش ومقاومته للاجهادات

توصيات البحث:

- ١- إجراء الدراسات المعمقة لمعرفة تأثير نوع الخامات المختلفة المستحدثة (ذات التركبتان المختلفتان في نفس الخيط بالتجاور او بالتغليف) على نفاذية الأقمشة للهواء في الأقمشة المبطنه.
- ٢- إجراء الأبحاث حول طرق الغزل المتطورة للخيوط (خيوط المايكروفايبر والنانوية) وتأثيرها على نفاذية الهواء في الأقمشة المبطنه.

٣- التوسع في الأبحاث حول تأثير التراكيب البنائية المختلفة على الأقمشة المنسوجة بأسلوب المبطن ومدى تأثيرها على نفاذية الهواء في الأقمشة المبطنة.

نوع البحث : بحث مشترك
تاريخ النشر: ٢٤ - ٢٥ مايو ٢٠١٦
جهة النشر: المؤتمر العربي للابتكار والإبداع والتنافسية - القاهرة

